



KPP 7748 (169CLT1)

کاربرد: پروفیل های درب و پنجره

شرح: کامپاند **KPP 7748 (169CLT1)** بر پایه پایدارکننده های ویژه (سازگار با محیط زیست) می باشد که در کاربردهای انواع پروفیل های درب و پنجره توصیه می شود. محصول تولید شده با این گرید، از کیفیت سطح مناسب برخوردار می باشد.

بسته بندی: کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ۲۵ کیلوگرمی
نگهداری: محل خشک ، دور از آفتاب ، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد
رنگ: سفید

خواص	واحد	مقدار	استاندارد
وزن مخصوص (چگالی)	gr/cm ³	1.48±0.01	ASTM D 792
سختی	Shore" A"	77±1	ASTM D 2240
پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)	minute	Min 45	VDE 0472/9.71
خواص کششی (قبل از پیرشدگی) استحکام کششی درصد ازدیاد طول پارگی	N/mm ² %	26 20	IEC 60811-1-1

پروفایل دمایی:

تنظیمات دمایی پیشنهادی برای اکسترودرها با L/D ۲۲-۲۴ بشرح زیر است:

	zone 1	zone 2	zone 3	zone 4	head	die
Temperature (°C)	140-160	150-170	160-180	170-190	160-180	180-195