



**KPB 8943 (139CL)**

**کاربرد:** نوار درز گیر درب و پنجره

**شرح:** کامپاند (KPB 8943 (139CL) بر پایه پایدارکننده های ویژه می باشد که در کاربردهای نوار درز گیر درب و پنجره صنعت ساختمان توصیه می شود. محصول تولید شده با این گرید، از براقیت بالا و کیفیت سطح مناسب برخوردار می باشد.

**بسته بندی:** کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ۲۵ کیلوگرمی  
**نگهداری:** محل خشك ، دور از آفتاب ، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد  
**رنگ:** سفید

خواص	واحد	مقدار	استاندارد
وزن مخصوص (چگالی)	gr/cm <sup>3</sup>	1.89±0.01	ASTM D 792
سختی	Shore" A"	43±1	ASTM D 2240
پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)	minute	Min 90	VDE 0472/9.71
خواص کششی (قبل از پیرشدگی) استحکام کششی درصد ازدیاد طول پارگی	N/mm <sup>2</sup> %	13 220	IEC 60811-1-1

**پروفایل دمایی:**

تنظیمات دمایی پیشنهادی برای اکسترودرها با L/D ۲۲-۲۴ بشرح زیر است:

	zone 1	zone 2	zone 3	zone 4	head	die
Temperature (°C)	140-160	150-170	160-180	170-190	160-180	180-195