



**KPH 7033 (108CCZT3)**

**کاربرد:** شیلنگ

**شرح:** کامپاند **KPH 7033 (108CCZT3)** بر پایه استایلیلایزر های ویژه می باشد که برای کاربردهای شیلنگ توصیه می شود. محصول تولید شده با این گرید سطحی صاف و شفاف، و از قابلیت انعطاف پذیری مناسب برخوردار می باشد.

**بسته بندی:** کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ۲۵ کیلوگرمی

**نگهداری:** محل خشک ، دور از آفتاب ، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد

**رنگ:** سفید

خواص	واحد	مقدار	استاندارد
وزن مخصوص (چگالی)	gr/cm <sup>3</sup>	1.33±0.01	ASTM D 792
سختی	Shore" A"	70 ±1	ASTM D 2240
پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)	minute	85±5	VDE 0472/9.71
خواص کششی (قبل از پیرشدگی) استحکام کششی درصد ازدیاد طول پارگی	N/mm <sup>2</sup> %	8 220	ASTM D638

**پروفایل دمایی:**

تنظیمات دمایی پیشنهادی برای اکسترودرها با L/D ۲۲-۲۴ بشرح زیر است:

	zone 1	zone 2	zone 3	zone 4	head	die
Temperature (°C)	140-160	150-170	160-180	170-190	160-180	180-195