



KPJ 8260 (131CCZ)

کاربرد: غلاف (رویه) سیم

شرح: کامپاند **KPJ 8260 (131CCZ)** بر پایه کلسیم زینک می باشد که برای کاربردهای غلاف، خصوصاً در سیم کیلومتر و ترمز دستی خودرو توصیه می شود. محصول تولید شده با این گرید سطحی صاف، و از قابلیت انعطاف پذیری مناسب برخوردار می باشد.

بسته بندی: کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ۲۵ کیلوگرمی
نگهداری: محل خشک ، دور از آفتاب ، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد
رنگ: شفاف ، سفید ، مشکی

خواص	واحد	مقدار	استاندارد
وزن مخصوص (چگالی)	gr/cm ³	1.60±0.01	ASTM D 792
سختی	Shore" A"	82±1	ASTM D 2240
پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)	minute	85±5	VDE 0472/9.71
خواص کششی (قبل از پیرشدگی) استحکام کششی درصد ازدیاد طول پارگی	N/mm ² %	8 220	ASTM D638

پروفایل دمایی:

تنظیمات دمایی پیشنهادی برای اکسترودرها با L/D ۲۲-۲۴ بشرح زیر است:

	zone 1	zone 2	zone 3	zone 4	head	die
Temperature (°C)	140-160	150-170	160-180	170-190	160-180	180-195