



KPJ 8467 (107 CCZ1)

**کاربرد:** روکش کابل تلفن

**شرح:** کامپاند (KPJ 8467 (107 CCZ1) بر پایه کلسیم زینک (سازگار با محیط زیست) با مقاومت بالا در برابر اشعه UV ، می باشد که برای کاربرد پوشش کابل‌های تلفن توصیه می شود. محصول تولید شده با این گرید از براقیت بالا و کیفیت سطح مناسب برخوردار می باشد.

**بسته بندی:** کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ۲۵ کیلوگرمی  
**نگهداری:** محل خشک ، دور از آفتاب ، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد

خواص	واحد	مقدار	استاندارد
وزن مخصوص (چگالی)	gr/cm <sup>3</sup>	1.67±0.01	ASTM D 792
سختی	Shore” A”	84±1	ASTM D 2240
پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)	minute	60	VDE 0472/9.71
خواص کششی (قبل از پیرشدگی) استحکام کششی درصد ازدیاد طول پارگی	N/mm <sup>2</sup> %	3 140	IEC 60811-1-1
افت وزن (۷روز ، ۸۰ درجه)	mg/cm <sup>2</sup>	max 2	IEC 60811-1-2

**پروفایل دمایی:**

تنظیمات دمایی پیشنهادی برای اکسترودرها با L/D ۲۲-۲۴ بشرح زیر است:

	zone 1	zone 2	zone 3	zone 4	head	die
Temperature (°C)	140-160	150-170	160-180	170-190	160-180	180-195