



KPP 7667 (166CLT6)

کاربرد: دیوارپوش PVC

شرح: کامپاند **KPP 7667 (166CLT6)** بر پایه پایدارکننده های ویژه (سازگار با محیط زیست) می باشد که در کاربردهای انواع دیوارپوش توصیه می شود. محصول تولید شده با این گرید، از کیفیت سطح مناسب برخوردار می باشد.

بسته بندی: کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ۲۵ کیلوگرمی

نگهداری: محل خشک ، دور از آفتاب ، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد

رنگ: سفید

خواص	واحد	مقدار	استاندارد
وزن مخصوص (چگالی)	gr/cm ³	1.67±0.01	ASTM D 792
سختی	Shore" A"	76±1	ASTM D 2240
پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)	minute	Min 80	VDE 0472/9.71
خواص کششی (قبل از پیرشدگی) استحکام کششی درصد ازدیاد طول پارگی	N/mm ² %	9 8	IEC 60811-1-1

پروفایل دمایی:

تنظیمات دمایی پیشنهادی برای اکسترودرها با L/D ۲۲-۲۴ بشرح زیر است:

	zone 1	zone 2	zone 3	zone 4	head	die
Temperature (°C)	140-160	150-170	160-180	170-190	160-180	180-195