



KPB 75-129 (168AT5)

کاربرد : بسته بندی شیرینک

شرح کامپاند : این کامپاند بر اساس فرمولاسیون خاص طراحی شده است که میتواند پایداری لازم و در عین حال شکل پذیری مطلوب را ارائه نماید به علاوه قابلیت بالای چاپ پذیری به عنوان انواع بسته بندی را دارد.



بسته بندی : کیسه های پلی پروپیلن لمینت شده ی ۲۵ کیلوگرمی

نگهداری : محل خشک، دور از آفتاب ، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد

رنگ : بی رنگ و شفاف

خواص	واحد	مقدار	استاندارد
وزن مخصوص (چگالی)	gr/cm^3	1.29 ± 0.01	ASTM D 792
سختی در زمان ۱۵ ثانیه	Shore "D"	75 ± 2	ASTM D 2240
پایداری حرارتی (در ۲۰۰ درجه)	Minute	60 min	VDE 0472
خواص کششی (قبل از پیر شدگی) استحکام کششی	MPa %	20 ± 1 20	ASTM D 638

پروفایل دمایی :

تنظیمات دمایی پیشنهادی برای اکسترودر با L/D در حدود ۲۲-۲۴ به شرح زیر است :

	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Head	Die
Temp (°C)	140-160	150-170	160-180	170-190	160-180	180-195

Head Office: 5th floor, Number 51, 6th Golestan street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran. Tel : (+98 21)79453000, Fax: (+98 21)88762819

info@khorramco.com website: www.khorramco.com

Approved by : QC & Laboratory Manager